

阻燃带胶中壁热缩管，阻燃无胶中壁热缩管



型号：SBD-DWGM & SBD-SWHFM

温度适用范围：-45℃~+125℃

结构

带胶中壁管采用优质 聚烯烃材料和环保热熔胶复合而成，SWHFM 不带胶中壁管采用优质 聚烯烃材料精心加工而成，具有良好的绝缘，密封，抗机械磨损，防潮和抗冲击性能等优点。

用途

功能用途：电绝缘，机械保护和密封防潮。

应用领域：电子、电力、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业。

产品特点

- 1、收缩比例：3：1
- 2、起始收缩温度 70℃，最低完全收缩温度 125℃
- 3、半硬、绝缘，密封性好

尺寸

1. 阻燃带胶中壁管（3:1）规格表

规格 (mm)	收缩前内 径(mm)	自由收缩后平均尺寸(mm)				包装标准 (米/根)
		内径	平均外层壁厚	平均胶层壁厚	平均总壁厚	
10.2/3.0	≥10.2	≤3.0	1.4±0.20	0.35±0.10	1.75±0.25	1.22
16/5.0	≥16	≤5.0	1.5±0.20	0.40±0.10	1.90±0.25	1.22
19.1/5.6	≥19.1	≤5.6	2.0±0.20	0.45±0.10	2.45±0.25	1.22
25/8	≥25	≥8	2.0±0.20	0.45±0.10	2.45±0.25	1.22
28/6	≥28	≥6	2.5±0.20	0.65±0.10	3.10±0.30	1.22
28/9	≥28	≤9	2.0±0.20	0.50±0.10	2.60±0.25	1.22
35/10.2	≥35	≤10.2	2.2±0.20	0.78±0.10	2.70±0.25	1.22
38.1/12	≥38.1	≤12	2.2±0.20	0.50±0.10	2.70±0.25	1.22
43.2/12.7	≥43.2	≤12.7	2.2±0.20	0.50±0.10	2.70±0.25	1.22
52.1/16	≥52.1	≤16	2.3±0.25	0.50±0.15	2.80±0.30	1.22
63/19	≥63	≤19	2.5±0.25	0.50±0.15	3.00±0.30	1.22
75/22	≥75	≤22	2.6±0.25	0.50±0.15	3.00±0.30	1.22
85/25	≥85	≤25	2.8±0.30	0.50±0.15	3.30±0.30	1.22
95/29	≥95	≤29	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1.22
115/34	≥115	≤34	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1.22
140/42	≥140	≤42	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1.22
160/48	≥160	≤48.0	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1
175/58	≥175	≤58.0	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1

200/60	≥200	≤60.0	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1
230/69	≥230	≤69.0	3.1±0.30	0.60±0.20	3.70±0.35	1

2. 阻燃无胶中壁管（3:1）规格表

规格 (mm)	收缩前内径 (mm)	自由收缩后平均尺寸 (mm)		包装标准 (米/根)
		内径	平均总壁厚	
6/2	≥6.0	≤2.0	1.80±0.25	1.22
10.2/3.0	≥10.2	≤3.0	1.75±0.25	1.22
16/5.0	≥16	≤5.0	1.90±0.25	1.22
19.1/5.6	≥19.1	≤5.6	2.45±0.25	1.22
25/8	≥25	≥8	2.45±0.25	1.22
28/9	≥28	≤9	2.60±0.25	1.22
35/10.2	≥35	≤10.2	2.70±0.25	1.22
38.1/12	≥38.1	≤12	2.70±0.25	1.22
43.2/12.7	≥43.2	≤12.7	2.70±0.25	1.22
52.1/16	≥52.1	≤16	2.80±0.30	1.22
63/19	≥63	≤19	3.00±0.30	1.22
75/22	≥75	≤22	3.00±0.30	1.22
85/25	≥85	≤25	3.30±0.30	1.22
95/29	≥95	≤29	3.70±0.35	1.22
115/34	≥115	≤34	3.70±0.35	1.22
140/42	≥140	≤42	3.70±0.35	1.22

颜色: 标准颜色为黑色, 其它颜色需定做